



ՆՈՐ ԳԻՆԴ ՍՊԸ  
ՆՈՐ ՀԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ



ՀՀ, Երևան, Բաղրատուկյաց 70/23, հեռ. 449166, 449160, info@norgind.am, www.norgind.am

## Nitoproof 111

Эластичное битумное защитное покрытие

### Назначение

Nitoproof 111 предназначен для создания пароизоляции, гидроизоляционных слоев, защиты подземных бетонных конструкций, ухода за свежесуложенным бетоном за счет удержания воды.

Nitoproof 111 представляет собой водную эмульсию смеси подобранных битумов, которая после высыхания образует прочную непроницаемую пленку.

### Преимущества

Однокомпонентный;

Легко наносится;

Можно наносить на влажные бетонные основания;

Быстрое высыхание;

Отличная адгезия к большинству распространенных строительных оснований.

### Физико-механические свойства

Nitoproof 111 соответствует требованиям стандарта TS EN 1504-2 “Система защиты поверхностей”.

Плотность – 1,01 г/см<sup>3</sup>

Сухой остаток – 37-38%

Паропроницаемость – класс I

Глубина проникновения - 1,89 мм

Капиллярное водопоглощение -  $\leq 0,5 \text{ кг/м}^2\text{час}^{0,5}$

Прочность сцепления – 1,3 Н/мм<sup>2</sup>

### Подготовка поверхности

Очистить поверхности от грязи, масла, ржавчины, цементного молочка, слабосвязанных частиц. Nitoproof 111 можно наносить на влажные бетонные поверхности при условии отсутствия стоячей воды.

### Нанесение

Тщательно перемешать Nitoproof 111 в таре перед применением.

Наносить кистью, валиком, распылением расходом 0,4 кг/м<sup>2</sup> на первый слой, затем через 2 часа при 35<sup>0</sup>С наносят второй слой под углом 90<sup>0</sup> к направлению нанесения первого слоя, расходом 0,4 кг/м<sup>2</sup>. Время сушки покрытия – 24 часа, в течение этого времени необходимо защитить покрытие от дождя и повреждений. Перед обратной засыпкой покрытие необходимо защитить от повреждений с помощью дренажной мембраны.

Любые поврежденные участки можно легко отремонтировать нанесением на них слоя Nitoproof 111, тем самым восстановив целостность покрытия.

**Расход:** 0,3-0,5 кг/ м<sup>2</sup> на 1 слой в зависимости от пористости и шероховатости бетона.

**Срок годности:** В неоткрытой оригинальной упаковке - не менее 12 месяцев при температурах от +15<sup>0</sup>С ÷ +30<sup>0</sup>С.

**Упаковка:** 25 кг ведро