



ՆՈՐ ԳԻՆԴ ՍՊԸ
ՆՈՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ



ՀՀ, Երևան, Բաղրատունյաց 70/23, հեռ. 449166, 449160, info@norgind.am, www.norgind.am

Nitoproof 33

Многоцелевая однокомпонентная битумкаучуковая эмульсия

Области применения

Образует высокоэффективную водонепроницаемую эластичную мембрану.

Nitoproof 33 используют для гидроизоляции:

- Всех видов подземных бетонных сооружений.
- Фундаментов, подпорных стен.
- Подвалов и бетонных резервуаров для воды снаружи.
- Эффективен в качестве клея для изоляционных плит.

Преимущества

- Однокомпонентный, готовый к использованию материал.
- Может наноситься как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности.
- Устойчив к воздействию хлорид- и сульфат-ионов.
- Образует эластичную пленку, способную перекрывать трещины.
- Экологически чистый продукт на водной основе.

Физико-механические свойства

Вид, цвет: Жидкость коричневого цвета, при высыхании образует пленку черного цвета.

Удельный вес: 1,1 кг/л

Содержание сухого вещества: 60-65%

Время сушки: около 2-х часов при 25°C

Температура эксплуатации: от минус 20°C до +80°C.

Нанесение

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от грязи, пыли, цементного молочка, масла, слабосвязанных частиц. Температура нанесения - от +5 °C до +30 °C.

Избегать нанесения в ветренную погоду.

Nitoproof 33 наносят кистью, безвоздушным распылением или ракелем.

Перед нанесением тщательно перемешать материал в таре.

Первым слоем на бетонные поверхности необходимо нанести грунтовку, которую готовят разбавлением Nitoproof 33 чистой водой в соотношении Nitoproof 33 - вода 1:1,5.

Расход Nitoproof 33 на грунтовку – около 0,25 кг/м². После высыхания слоя грунтовки по ней наносят минимум 2 слоя Nitoproof 33 (без разбавления водой). Перед нанесением второго слоя необходимо выдержать первый слой не менее 2-х часов при 25°C, пока он не станет твердым. Второй слой следует наносить в направлении, противоположном первому слою. При нанесении слоев Nitoproof 33 необходимо обеспечить его расход 1,5 кг/м² для получения минимальной толщины сухой пленки 1 мм.

Общий теоретический расход Nitoproof 33 составит 3,0 кг/м². Фактический расход будет зависеть от пористости основания.

Время сушки покрытия Nitoproof 33 составляет 1-5 суток в зависимости от влажности и температуры воздуха. В течение этого времени необходимо защитить покрытие от дождя, повреждений. Для исключения повреждений при обратной засыпке необходимо защитить покрытие с помощью дренажной мембраны.

Любые поврежденные участки можно легко отремонтировать нанесением на них слоя Nitoproof 33, тем самым восстановив целостность покрытия.

Клей для изоляционных плит

Nitoproof 33 подходит для приклеивания изоляционных материалов, таких как пенополистирол, древесноволокнистые плиты и пробковые плиты, к стенам и полам.

Nitoproof 33 следует нанести на чистые и ровные поверхности и оставить до тех пор, пока слой не станет липким (цвет начнет темнеть). Затем две поверхности должны быть плотно и равномерно прижаты друг к другу.

Упаковка: 30 л канистры

Срок хранения: не менее 12 месяцев при хранении в складских помещениях в невскрытой заводской упаковке.